



E-14 (603) 中等分子量双酚A型固体环氧树脂

产品描述

主要应用于配制高性能、高档环氧及环氧、聚酯混合型粉末涂料，亦可用于电泳漆、防腐涂料及轮毂粉末涂料。

所制得的粉末涂料具有优异的流平性和机械性能，耐化学品性更佳，亦适用于高流平、高光泽、要求较高的无光粉末涂料的制备。由于软化点相对较低，TG相对偏低，粉末涂料的制备与贮存温度不宜过高（建议 $\leq 35^{\circ}\text{C}$ ），配备相应的固化剂在 $120-130^{\circ}\text{C}$ 条件下实现低温固化。

技术指标

外观	淡黄色透明片状固体，无明显杂质
环氧当量 (g / eq)	670-750
软化点 (环球法 $^{\circ}\text{C}$)	84-88
有机氯值 (eq / 100g)	≤ 0.003
无机氯值 (eq / 100g)	≤ 0.0005
色度 (加德纳法, G)	≤ 1
挥发份 (%)	≤ 0.6

包装储存

包装：采用内塑编织袋或复膜袋包装，每袋净重 $25 \pm 0.1\text{kg}$ 。

储存：存放于阴凉干燥处，防止阳光直射，并应隔绝火源，远离热源。
运输时防止雨淋、日光暴晒。保持期从生产之日起有效贮存一年。

黄山市源润新材料科技有限公司

公司地址：安徽省黄山市歙县循环经济园南环路6号
电话：0559-6756056 传真：0559-6756059

网址：<http://www.yuanrunchem.cn>
邮箱：yuanrunxkj@163.com

声明：本产品技术说明书所提供的的信息是基于我们的研究并被认为是可靠的，但是我们并不因此要对所使用我们的产品所得到的任何结果和性能负责。用户有责任对其指定用途独自通过实验加以确认。我们或我们的代理商不会为因使用我们的产品所可能造成的损失或伤害承担法律责任。